检 测 报 告

客户/申请商　：揭阳市峤之丹贸易有限公司

地　　址　：广东省揭阳市榕城区仙桥街道淇美社区围厝沟村

委托检验的样品及申请者对样品的说明如下：

样品名称　：儿童塑料鞋底

产品型号　：2268

年龄　：1~14

制造商　：揭阳市峤之丹贸易有限公司

制造商地 址　：广东省揭阳市榕城区仙桥街道淇美村围厝沟

样品接收日期　：2024-09-11

样品测试周期　：2024-09-11 至 2024-09-17

测试要求

依据申请人要求，详情请参阅附页。

	测试标准	结论
1	GB 30585-2024《童鞋安全技术规范》-邻苯二甲酸酯的含量。	合格
2	GB 30585-2024《童鞋安全技术规范》-短链氯化石蜡含量。	合格
3	GB 30585-2024《童鞋安全技术规范》-重金属总含量。	合格

****

批准：

苗成勋

技术经理

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明，否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准，否则本报告不允许部分复制。

深圳市通规技术检测有限公司
广东省深圳市宝安区西乡街道朱坳第二工业区 C10 栋 2 层和 3-5 层东座
电话: 86-0755-36307999　　网址: www.gst-lab.com　　邮箱: info@gst-lab.com

检 测 报 告

样品照片



此图片仅限于随 GST 正本报告使用

样品描述:

序号	测试部件名称
1	彩印白色泡棉，大底
2	透明软塑胶，主体
3	橙色软塑胶，装饰

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明，否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准，否则本报告不允许部分复制。

深圳市通规技术检测有限公司
广东省深圳市宝安区西乡街道朱坳第二工业区 C10 栋 2 层和 3-5 层东座
电话: 86-0755-36307999　　网址: www.gst-lab.com　　邮箱: info@gst-lab.com

检 测 报 告

结果：

(1) 邻苯二甲酸酯含量

测试方法：　GB/T 32440.1-2023

测试仪器：　气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)

测试项目	单位	方法检测限	限值	结果
				1+2+3
邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)	mg/kg	50	/	N.D.
邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	mg/kg	50	/	N.D.
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	mg/kg	50	/	N.D.
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	mg/kg	50	/	N.D.
总和(DEHP+DBP+BBP+DIBP)	mg/kg	/	1000	N.D.
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)	mg/kg	100	/	N.D.
邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)	mg/kg	100	/	N.D.
邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)	mg/kg	50	/	N.D.
总和(DINP+DIDP+DNOP)	mg/kg	/	1000	N.D.

(2) 短链氯化石蜡含量

测试方法：　SN/T 3814-2014

测试仪器：　气相色谱-质谱联用仪 (GC-MS)

测试项目	单位	方法检测限	限值	结果
				1+2+3
短链氯化石蜡含量 C_{10}~C_{13}	mg/kg	50	1500	N.D.

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明，否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准，否则本报告不允许部分复制。

检 测 报 告

(3) 重金属总含量

测试方法：　QB/T 4340-2012

测试仪器：　电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)

测试项目	单位	方法 检测限	限值	结果
				1+2+3
铅	mg/kg	10	90	N.D.
镉	mg/kg	5	100	N.D.

备注：

- mg/kg=毫克每千克
- MDL =方法检测限
- N.D. =未检出 (小于方法检测限)

-根据客户要求，对送检样品进行混合测试。

-根据客户要求，对以上测试部位进行测试。

-本报告中的数据结果供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。

报告结束

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明，否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准，否则本报告不允许部分复制。

深圳市通规技术检测有限公司

广东省深圳市宝安区西乡街道朱坳第二工业区 C10 栋 2 层和 3-5 层东座

电话: 86-0755-36307999　　网址: www.gst-lab.com　　邮箱: info@gst-lab.com